

AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA Z DODATNIA PŁYTA PASTOWANA (ilość cykli 500)
 Batterie speciali a piastra positiva piana (Numero di cicli 500)
 Special batteries with flat positive plates (Number of cycles 500)
 Akkus für Sonderanwendungen mit positiver gebohrter Platte (Zyklenzahl 500)
 Аккумуляторы с положительной пастированной пластиной
 (количество циклов 500)

TYP Tipo Type Typ Тип	POJEMNOŚĆ Capacità Capacity Kapazität Ёмкость Ah		NAPIĘCIE Voltaggio Voltage Spannung Напряжение V	WYMIARY Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	5h	20h		L	W	H
6 MF 110	105	128	12	345	173	285
4 MC 160	155	189	8	264	183	275
3 MC 170	170	207	6	264	183	275
3 MC 190	185	225	6	264	183	275
3 ME 180	180	219	6	242	190	285

AKUMULATORY SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA Z DODATNIA PŁYTA PANCERNA (ilość cykli 1200)
 Batterie speciali a piastra positiva tubolare (Numero di cicli 1200)
 Special batteries with tubular positive plate (Number of cycles 1200)
 Akkus für Sonderanwendungen mit positiver Panzerplatte (Zyklenzahl 1200)
 Аккумуляторы специального применения - батареи с положительной панцирной
 пластиной (количество циклов 1200)

TYP Tipo Type Typ Тип	POJEMNOŚĆ Capacità Capacity Kapazität Ёмкость Ah		NAPIĘCIE Voltaggio Voltage Spannung Напряжение V	WYMIARY Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	5h	20h		L	W	H
6 PT 56	56	68	12	265	175	210
6 PT 80	80	97	12	308	174	225
6 PT 90	90	109	12	345	173	235
6 PT 110	114	144	12	345	173	285
6 PT 125	125	146	12	510	175	225
6 PT 150	150	183	12	510	222	225
6 PT 160	160	195	12	513	218	215
6 PT 180	180	219	12	517	270	240
4 PT 160	160	195	8	264	183	275
3 PT 180	180	219	6	242	190	285
3 PT 210	205	256	6	242	190	285
3 PT 170	175	210	6	264	183	275
3 PT 190	195	237	6	264	183	275
3 PT 290	290	348	6	311	183	365
3 PT 320	320	390	6	311	183	365

AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE GEL (ilość cykli 700)
 Batterie ermetiche GEL (Numero di cicli 700)
 Traction hermetic GEL batteries (Number of cycles 700)
 Hermetische Traktionsakkus GEL (Zyklenzahl 700)
 Тяговые герметизированные аккумуляторные батареи (гель)
 (количество циклов 700)

TYP Tipo Type Typ Тип	POJEMNOŚĆ Capacità Capacity Kapazität Ёмкость Ah		NAPIĘCIE Voltaggio Voltage Spannung Напряжение V	WYMIARY Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры		
	5h	20h		L	W	H
6 GEL L1	32	40	12	205	175	190
6 GEL L2	42	50	12	240	175	190
6 GEL L3	52	60	12	278	175	190
6 GEL L5	63	73	12	352	175	190
6 GEL 65	65	75	12	308	175	225
6 GEL 76	76	87	12	330	171	233
6 GEL 85	85	100	12	345	171	235
6 GEL 105	105	120	12	345	171	285
6 GEL 140	137	168	12	513	218	215
6 GEL 165	165	200	12	517	270	240
3 GEL 175	175	205	6	242	190	275
3 GEL 250	250	292	6	311	183	365
3 GEL 265	265	310	6	311	183	365



6 GEL L1

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	5 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 25 Ah 5 h 32 Ah 20 h 40 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	205 / 175 / 190 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	16 kg



6 GEL L2

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	7 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 33 Ah 5 h 42 Ah 20 h 50 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	240 / 175 / 190 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	20 kg



6 GEL L3

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	8 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 41 Ah 5 h 52 Ah 20 h 60 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	278 / 175 / 190 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	22 kg



6 GEL L5

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	10 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 49 Ah 5 h 63 Ah 20 h 73 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	352 / 175 / 190 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	28 kg



6 GEL 65

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	12 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 46 Ah 5 h 65 Ah 20 h 75 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	308 / 175 / 225 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	30 kg



6 GEL 76

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	12 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 60 Ah 5 h 76 Ah 20 h 87 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	330 / 171 / 233 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	30,5 kg



6 GEL 85

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	14 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 67 Ah 5 h 85 Ah 20 h 100 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	345 / 171 / 235 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	34 kg



6 GEL 105

płyta dodatnia pastowana
piastro positiva spalmata / positive pasted plate
positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangs-ladestrom / начальный зарядный ток	15 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 78 Ah 5 h 105 Ah 20 h 120 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	345 / 171 / 285 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	42 kg





6 GEL 140

płyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmeta / positive pasted plate
 positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	23 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 107 Ah 5 h 137 Ah 20 h 168 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	513 / 218 / 215 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	60 kg



6 GEL 165

płyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmeta / positive pasted plate
 positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	12 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	28 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 129 Ah 5 h 165 Ah 20 h 200 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	517 / 270 / 240 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	71 kg



3 GEL 175

płyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmeta / positive pasted plate
 positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	6 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	30 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 140 Ah 5 h 175 Ah 20 h 205 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	242 / 190 / 275 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	34 kg



3 GEL 250

płyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmeta / positive pasted plate
 positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	6 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	40 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 190 Ah 5 h 250 Ah 20 h 292 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	311 / 183 / 365 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	49 kg



3 GEL 265

płyta dodatnia pastowana

piastra positiva spalmeta / positive pasted plate
 positive gebohnerte platte / положительная пластина вставки

Napięcie / Voltaggio / Voltage / Spannung / Напряжение	6 V
Ilość cykli / Numero di cicli / Number of cycles Zykluszahl / количество циклов	700
Początkowy prąd ładowania / Corrente di carica iniziale / Current of initial charge / Anfangsładestrom / начальный зарядный ток	42 A
Pojemność / Capacità / Capacity / Kapazität / Емкость	2 h 200 Ah 5 h 265 Ah 20 h 310 Ah
Wymiary / Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Размеры	311 / 183 / 365 h
Masa / Peso / Weight / Masse / Масса	53 kg



AKUMULATORY TRAKCYJNE HERMETYCZNE – WYKRESY
 BATTERIE ERMETICHE GEL – GRAFICI
 TRACTION HERMETIC BATTERIES – GRAPHS
 HERMETISCHE TRAKTIONSAKKUS – DIE GRAFIKEN
 ТЯГОВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ – ДИАГРАММЫ

Dostępna pojemność w odniesieniu do temperatury otoczenia.

Capacità disponibile rispetto alla temperatura d'ambiente.

Available capacity in relation to the ambient temperature.

Zugängliche Kapazität im Verhältnis zur Umgebungstemperatur.

Доступная емкость по отношению к температуре окружающей среды.

Samowyładowanie w odniesieniu do temperatury otoczenia.

Autoscarica rispetto alla temperatura temperatura d'ambiente.

Self - discharge in relation to the storage temperature.

Selbstentladung im Verhältnis zur Umgebungstemperatur.

Саморазряд по отношению к температуре хранения.

Stata napięcia dla różnych temperatur otoczenia.

Tensione costante per temperature d'ambiente diverse.

Constant charge voltages for various ambient temperatures.

Spannungskonstante für verschiedene Umgebungstemperaturen.

Постоянное напряжение для различных температурах окружающей среды.





Czas ponownego ładowania w odniesieniu do początkowego prądu do 50%, 70% i 90% stanu ładowania, napięcie ładowania 2,4 V / ogniwo.

Tempo di carica rispetto alla corrente iniziale fino a 50%, 70% e 90% dello stato di carica, stato di carica 2,4 V / cella.

Recharging time in relation to initial current up to 50%, 70% and 90% charging state, charging voltage 2,4 V / cell.

Die Wiederaufladezeit im Verhältnis zum Anfangsstrom auf 50%, 70% und 90% des Ladezustands, Ladespannung 2,4 V / Zelle.

Время повторного заряда в зависимости от начального тока до 50%, 70% и 90% состояния заряда, зарядное напряжения 2,4 В / на ячейку.



x
 Pojemność w %;
 Capacità in %
 Available capacity in %
 Kapazität in %
 Ёмкость в %

y
 Temperatura otoczenia w °C
 Temperatura d'ambiente in °C
 Ambient temperature in °C
 Umgebungstemperatur in °C
 Температура окружающей среды в °C

A
 Obszar zamarzania elektrolitu
 Zona di congelamento dell'elettrolito
 Electrolyte freezing area
 Elektrolyt Einfrieren Bereich
 Площадь электролита замораживания

x
 Pojemność w %;
 Capacità in %
 Available capacity in %
 Kapazität in %
 Ёмкость в %

y
 Przechowywanie w miesiącach.
 Stoccaggio in mesi
 Storage in months
 Aufbewahrung in Monaten
 Хранение в месяцах

x
 Napięcie ładowania w V na ogniwo
 Tensione di carica in V per cella
 Charging voltage in V per cell
 Ladespannung in V pro Zelle
 Зарядное напряжение, в V на ячейку

y
 Temperatura otoczenia w °C
 temperatura d'ambiente in °C
 Ambient temperature in °C
 Umgebungstemperatur in °C
 Температура окружающей среды в °C


A
 Napięcie ładowania przez maks. 12 godzin > 35°C maks. Napięcie ładowania 0,5 A/Ah.
 Tensione di carica per max. 12 ore > 35°C max. Tensione di carica 0,5 A/Ah.
 Charge voltage for max. 12 hours > 35°C max. Charging voltage 0,5 A/Ah.
 Ladespannung für max. 12 Stunden > 35°C max. Ladespannung von 0,5 A/Ah.
 Зарядное напряжение макс. 12 часов > 35°C макс. Зарядное напряжение 0,5 A/Ah.

B
 Napięcie konserwacyjne
 Tensione di manutenzione
 Float voltage
 Wartungsspannung
 Поддержания напряжения

x
 Czas ładowania w godzinach
 Tempo di carica in ore
 Charging time in h
 Ladezeit in h
 Время зарядки, в часах.

y
 Prąd ładowania
 Corrente di carica
 Charging current
 Ladestrom
 Ток зарядки

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA KAŻDEJ BATERII
 PRINCIPI FONDAMENTALI DI USO DI QUALSIASI BATTERIA
 BASIC PRINCIPLES OF USE FOR EACH BATTERY
 GRUNDLEGENDE BENUTZUNGSPRINZIPIEN JEDER BATTERIE
 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ



1. Bateria powinna być czysta i sucha. Pozwoli to uniknąć korozji łączników, przewodów zasilających oraz zapobiegnie utracie pojemności baterii.

2. Nie należy rozładowywać baterii poniżej dopuszczalnych napięć dla danych typów ogniw. Rozładowanie baterii w granicach 80% nominalnej pojemności gwarantuje długotrwałe użytkowanie baterii.

3. Nie pozostawiać baterii w stanie rozładowanym. Przed dłuższym okresem dezaktywacji baterii należy ją najpierw całkowicie naładować.

4. Ładować baterię możliwie najszybciej po każdym użyciu.

5. W przypadku baterii mokrych kontrolować gęstość elektrolitu oraz jego poziom. Kontrolę taką przeprowadzać tylko dla w pełni naładowanej baterii. W przypadku baterii typu VRLA nie należy otwierać korków i uzupełniać elektrolitu.


6. Należy unikać źródeł ciepła (grzejniki, światło słoneczne) mogących podgrzewać baterie/ogniwa VRLA.

7. Baterie należy ładować bądź użytkować w pomieszczeniach spełniających określone normy wentylacji.

8. Unikać luźnych przewodów metalowych, nieizolowanych narzędzi metalowych, iskrenia, otwartego płomienia.

9. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Więcej informacji na temat zasad użytkowania baterii można znaleźć w załączonej do towaru instrukcji obsługi.



1. La batteria deve essere pulita e asciutta onde evitare la corrosione dei connettori, dei cavi di alimentazione e per prevenire contro la perdita di capacità della batteria.

2. la batteria non deve essere mai scarica fino al valore di tensione inferiore a quello ammesso per un dato tipo di batteria. La scarica della batteria nei limiti dell' 80% della capacità nominale garantisce la stabilità della batteria.

3. Non si deve mai lasciare la batteria scarica. Prima di un lungo periodo di disattivazione della batteria, per la prima cosa e' necessario caricarla completamente.

4. La batteria deve essere caricata il piu' presto possibile dopo ogni uso.

5. Per quanto riguardano le batterie umide, e' necessario controllare la densita' dell'elettrolita e il suo livello. Tali controlli possono essere eseguiti soltanto alla batteria caricata. Nel caso delle batterie di tipo VRLA, non si devono aprire i tappi per rabboccare l'elettrolita.


6. Si devono evitare fonti di calore (termosifoni, luce del sole) che possono surriscaldare la batteria/ batteria VRLA.

7. Le batterie devono essere caricate e usate all'interno dei locali che soddisfano le relative norme di ventilazione.

8. Si devono evitare tubazioni in metallo lente, attrezzi in metallo non isolati, scintille, fiamme libere.

9. Applicare i DPI necessari.

Le informazioni piu' dettagliate sull'uso delle batterie sono riportate al manuale d'uso della merce.



1. Keep the battery clean and dry. This will provide avoidance of corrosion of the connectors, power supply wires and will prevent the loss of the battery capacity.

2. Do not discharge the battery under the admissible voltages for the specific cell types. Battery discharge within 80% of nominal capacity guarantees long-term use of the battery.

3. Do not leave the battery discharged. Prior to longer deactivation period, charge it completely.

4. Charge the battery as soon as possible after each use.

5. In case of wet cell battery, control the electrolyte density and its level. Carry out such inspection for a fully charged battery only. For VRLA batteries do not open the caps to refill the electrolyte.


6. Avoid sources of heat (radiators, sunlight) that may heat batteries / VRLA cells.

7. Use or charge the batteries in rooms meeting specific ventilation standards.

8. Avoid loose metal conductors, non-isolated metal tools, sparks, open flames.

9. Use appropriate personal protection aids.

For more information on the principles of the battery use see the user manual attached to the product.



1. Die Batterie sollte sauber und trocken sein. Dies schützt Schalter und Speiseleitungen vor Korrosion und verhindert den Kapazitätsverlust der Batterie.

2. Die Batterie ist unterhalb der für gegebene Zellentypen zulässigen Spannungen nicht zu entladen. Eine Entladung der Batterie in Grenzen von 80% der Nennkapazität garantiert eine dauerhafte Nutzung der Batterie.

3. Die Batterie nicht im Entladezustand lassen. Wenn die Batterie über längere Zeit inaktiv bleibt, ist sie zuerst vorher vollständig aufzuladen.

4. Die Batterie möglichst sofort nach jedem Gebrauch aufladen.

5. Bei Nassbatterien die Dichte des Elektrolyten und seinen Stand prüfen. Solche Prüfung nur bei einer vollständig aufgeladenen Batterie durchführen. Bei der Batterie vom Typ VRLA die Deckel nicht öffnen und den Elektrolyten nicht nachfüllen.


6. Wärmequellen (Heizkörper, Sonnenlicht), die Batterien/ VRLA-Zellen erhitzen können, sind zu vermeiden.

7. Die Batterien sind in Räumen aufzuladen bzw. zu nutzen, die bestimmte Lüftungsnormen erfüllen.

8. Lockere Metallleitungen, unisolierte Metallwerkzeuge, Funken und offene Flamme vermeiden.

9. Geeignete persönliche Schutzmittel verwenden.

Mehr Informationen zum Thema Benutzungsprinzipien der Batterien können Sie in der Bedienungsanweisung finden, die der Ware beigelegt wurde.



1. Батарея должна быть чистой и сухой. Позволит это избежать коррозии соединителей, проводов питания и предотвратить потерю ёмкости батареи.

2. Не следует разряжать батареи ниже допускаемых напряжений для данного типа аккумуляторных элементов. Разрядка батареи в пределах 80% номинальной ёмкости, гарантирует длительный срок службы батареи.

3. Не оставлять батареи разряженными. Перед длительным периодом дезактивации батареи, следует ее полностью зарядить.

4. По возможности, батареи заряжать после каждого использования.

5. В случае влажных аккумуляторных батарей, контролировать плотность электролита и его уровень. Контроль проводить только полностью заряженных батарей. В батареях типа VRLA не открывать пробки и пополнять электролит.

6. Следует избегать источников тепла (обогреватели, солнечные лучи), которые могут подогреть аккумуляторные батареи / аккумуляторные элементы VRLA

7. Аккумуляторные батареи следует заряжать, либо пользоваться ими, в помещениях отвечающим соответствующим нормам вентиляции.

8. Избегать незакрепленных металлических проводов, неизолированных металлических инструментов, искрения, открытого огня.

9. Применять соответствующие средства личной защиты.

Больше информации по вопросам правильного пользования аккумуляторными батареями, можно найти в прилагаемой к товару инструкции по эксплуатации.